

**Descripción**

Película especial transparente de PVC, con protección máxima contra radiación ultravioleta, con superficie repujada (estructura antideslizante)

**Material de recubrimiento**

Papel siliconado, blanco, 90 g/m<sup>2</sup>

**Adhesivo de pegado**

Poliacrilato solvente, permanente

**Campo de aplicación**

Película de protección de superficies para imágenes de publicidad en suelos, con elevada resistencia contra el deslizamiento y desgaste en interiores.

Cumplen el coeficiente del rozamiento del reglamento DIN V 18032-2 para pavimentos en pabellones deportivos.

**Datos técnicos**

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grosor*</b> (sin papel protector y adhesivo)                                         | 0,120 mm                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resistencia a la temperatura</b>                                                     | pegada en aluminio, de -40°C a +80°, sin variaciones                                                                                                                                            |
| <b>Resistencia a los disolventes y productos químicos</b>                               | La película es resistente a la mayoría de aceites minerales, grasas, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales y álcalis 72 horas después del pegado y a temperatura ambiente |
| <b>Poder adhesivo*</b><br>(FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)                | 12 N/25mm                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resistencia al arrancado</b> (DIN EN ISO 527)                                        |                                                                                                                                                                                                 |
| Longitudinal                                                                            | Mín. 19 MPa                                                                                                                                                                                     |
| Transversal                                                                             | Mín. 19 MPa                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alargamiento de rotura</b> (DIN EN ISO 527)                                          |                                                                                                                                                                                                 |
| Longitudinal                                                                            | Mín. 130%                                                                                                                                                                                       |
| Transversal                                                                             | Mín. 150%                                                                                                                                                                                       |
| <b>Clase de resistencia al deslizamiento</b> (DIN 51130)                                | R 10                                                                                                                                                                                            |
| <b>Conservabilidad**</b>                                                                | 2 años                                                                                                                                                                                          |
| <b>Temperatura de pegado</b>                                                            | Mín. +8° C                                                                                                                                                                                      |
| <b>Durabilidad en el caso de utilización correcta</b><br>(clima centroeuropeo estándar) | 3 meses                                                                                                                                                                                         |

\* promedio

\*\* en el embalaje original, a 20°C y 50% de humedad relativa del aire

**Atención:**

Debido a la gran variedad de imágenes impresas a proteger y a los diferentes métodos de impresión para la realización de aquellas es imprescindible que el usuario verifique la aptitud de los laminados protectores ORAGUARD en una determinada imagen impresa en concreto. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL.

La base de estos datos la forman nuestros conocimientos y experiencias prácticas. Debido al elevado número de posibles factores de influencia en la manipulación y utilización recomendamos llevar a cabo ensayos con nuestros productos cuando se trate de aplicaciones especiales. De las informaciones publicadas no puede derivarse una garantía legalmente vinculante de determinadas



**ORAGUARD**

**250 AS**

**Hoja de datos tecnicos**

**2010/52**

características.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 - D 16515 Oranienburg  
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0 - Telefax: +49 (0) 33 01/864 100  
E-Mail: [verkauf@orafol.de](mailto:verkauf@orafol.de) - Internet: <http://www.orafol.com>